(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

砂公開特許公報(A)

昭55—165995

⑤ Int. Cl.³C 10 L 9/12

識別記号

庁内整理番号 7731-4H ③公開 昭和55年(1980)12月24日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

9脱灰分石炭

创特

願 昭55--67952

20出 2面

願 昭55(1980)5月23日

優先権主張

❷1979年6月7日❷米国(US)

3046441

仰発 明 者

ヨハン・ギユスタフ・デー・シ

ユルツ

アメリカ合衆国ペンシルベニア

州15208ピツツバーグ・コノバ ー・ロード201

⑪出 願 人 ガルフ・リサーチ・エンド・デ

ベロップメント・コンパニー

アメリカ合衆国ペンシルベニア 州15230ピッツバーグ・ピー・

オー・ポックス2038

四代 理 人 弁理士 杉村暁秀

外1名

明 紐 資

/ 発明の名称 脱灰分石炭

2.特許請求の範囲

- 1 硝酸水溶液によつて石炭を酸化し、得られた生成物から水相と固相を分離し、固相を移 剤で抽出し、次いで抽出物を加熱し電発性物 質を除去することにより得られる脱灰分石炭。
- 2 酸化された石炭が約 40 ~約 95 盆金パーセントの水を含む水性スラリーである特許請求の範囲第 1 項記載の脱灰分石炭。
- 5. 銀化された石炭が約50~約70 重量パーセントの水を含む水性スラリーである特許請求の超囲第1項配数の規灰分石炭。
- 硝铵提定が約5~約90パーセントである 特許請求の範囲第1項記載の説灰分石炭。
- 5. 硝酸磺胺が約 10 ~約 70 パーセントである 特許請求の短囲第1項記載の脱灰分石炭。
- 約5~約200℃の温度および約大気圧~
 70.30 kg/cd (1000 psig)の圧力にて約0.5
 ~約15時間便化を行う特許額次の範囲第5

項配載の脱灰分石炭。

- 7. 約50~100 Cの温度および約大気圧~約 35.15 kg/cd (500 psig)の圧力にて約2~ 約 6 時間酸化を行う特許請求の範囲第1項記 戦の脱灰分石数。
- 8. 分階を成過により行う特許済水の範囲第 1 項記載の脱灰分石炭。
- 8. 固相中に炭素質の物質を容解する溶剤を使用して抽出を行う特許確求の範囲第1項配繳の脱灰分石炭。
- 11 アセトン・メチルエチルケトン・シクロヘキサノン・メタノール、エタノール、ローブロパノール・テトラヒドロフラン、ジオキサン、アセトール・ジアセトンアルコール・4 ヒドロキシー 2 ブタノン、チトラヒドロキシー 2 ベンタノン、テトラヒドロフリルアルコールおよび 2 ヒドロキシメチ

-601-

狩開昭55-165995(2)

ルテトラヒドロビランから成る群から選ばれた少なくとも / 穏の容媒を使用して抽出を行う特許請求の範囲第 / 項記載の脱灰分石炭。

- 12 メチルエチルケトンを使用して抽出を行う 特許請求の範囲第1項記載の脱収分石炭。
- 13. 約 /00°〜約 500 での温度および 約 /0 m Hg 〜約大気圧の圧力にて抽出物を加熱する特許 請求の範囲第1 項記載の説灰分石炭。
- 14. 約 /50°~約 300 ℃ の温度および 約 /00 == Hg ~約大気圧の圧力にて独出物を加熱する特許 請求の範囲第 1 項記録の説灰分石 炭。

3.発明の詳細な説明

本発明は石戸から沿られる説灰分石段に関するものである。

従来、高温高圧にて石炭を液化するのに十分な時間をかけて石炭スラリーを加熱し、次いで水森化生成物を濾過し固形体(灰分)を除去することにより、石炭から灰分(石炭を燃発した場合燃えない無機成分)を除去することができた。この方法は窓図する目的には有効であるが、水器道法は

3

石炭の炭素および水業の含有量は、主として多 環式有機化合物(縮合および/または非額合)、 複葉環式化合物等によると考えられる。 優柔およ び窒素は、主として化学結合していると考えられ るが、確実のうち若干のものは有機化合物と化学 結合しており他の若干のものは無機元素、例えば 鉄およびカルシウムとの化学結合していると考え られている。

さらに、石炭は個体、主として「灰分」と呼ばれる燃えない無機化合物を含み、この化合物は主としてケイ素、アルミニウム・鉄およびカルシウム、さらに少数のマグネシウム、チェン、ナトリウムおよびカリウムから成ると考えられている。 ここで処理した石炭の灰分含量は、水分を含有しない石炭に対して約50 重量パーセント未満であるが、一般に約0.1~約30 重量パーセントである。

連無煙炭,溫青炭,亜國青菜,亜酸物質および ASTMD~388 に記載されているその他の磁機の石 環生成物は脱灰分町能な石炭の代袋的な例である。 が大きく高温高圧を必要とするため、コストが高い。そのため、脱灰分石炭に関し代りの方法を見出すととが非常に望まれていた。

本発明は硝酸水溶液によつて石炭を酸化し、得られた生成物から水相と固相を分離し、固相を溶剤で抽出し、次いで抽出物を加熱し揮発性物質を除去して新規の脱灰分石炭を得ることができる。

この新規の説灰分石炭を製造するために使用できる原料炭は、無水状態で次の組成を有することができる。

第 1 表

	関東バ	貫喰パーセント	
	広い範囲	通常の延囲	
炭 太	45 ~ 95	60 ~ 92	
水米	2.5 ~ 7	4 ~ 6	
模 	2 ~ 45	3 ~ 25	
金米	0.75 ~ 2.5	0.75 ~ 2.5	
强 货	0.3 ~ 10	0.5~6	

4

石炭のちちあるものは自然のままの状態では比較的大量の水を含むととができる。とれらは所様に応じて使用に先立ち乾燥可能である。使用前石炭を適当な方法で、例えばハンマーミルで粉砕して石炭の少なくとも約50パーセントが40メッシュ(U.S. 来)シープを消過できるような大きさにするのが好ましい。

本発明方法の第一工程では石炭を硝酸水溶液で 競化処理することを含む。約 40 ~約 95 質量 8 の 水、好きしくは約 50 ~約 70 種優 8 の水を含む水 性石炭スラリーを、約 5 ~約 90 名、好きしくは 約 10 ~約 70 名の濃度を有する硝酸水溶液と接触 させる。 異要なのは、得られた退合液が重優比で 約 1:0.1~約 1:10、好きしくは約 1:0.3 ~約 1:5 の石炭および硝酸 (100 名硝酸として) を含むことである。

体られた混合液をかきませ、その間温度を約5° 〜約300℃、好ましくは約50°〜約100℃、圧を 約大気圧(周囲圧)〜約70.30 kg/csl(1000 psig) (45 kPa)、好ましくは約大気圧〜約35.15 kg/csl (500 ポンド/平方インチ)(34 kPa)にて、約0.5~約15 時間、好きしくは約2~約6 時間、維持する。ガス状設化登業が生成した場合、これを反応認から除去することができる。所要に応じて研設消費量を減らすためさらに分子状設果を添加して本工程を行なりことができ、この場合分子状設果の分圧を約大気圧~約105.46 k9/cd(1500 psig)(100 kPa)、好ましくは約大気圧~約52.73 k9/cd(1500 psig)(50 kPa)の範囲とすることができる。

次いで得られたスラリーを処理して水性相を固形体から分離する。とれは機械的に、例えば速心磁速で用いて行うととができる。磁液すなわち水、確認・低波、投入石炭および他の破化物に存在する収分のうちの岩干を含む水性相合を発棄し、他方回収した固形砌は1種または組合わせた容別を用いて油出する。比較的普通の有磁気性を測、例えばアセトン、メチルケトン、ローブロペノール、インブロパノール・テトラヒドロフラ

7

好ましくは約大気圧~ 7.03 kg/cd (100 psig) (7 kPa) の圧で行うことができる。 後に残つた 固体物質の主成分は灰分であると考えられる。

任意の好都合な方法、例えば約 10 ~約 200 で、好ましくは約 25 ~ 100 での温度、約 10 至 Hg ~ 約大気圧、好ましくは約 100 至 Hg ~ 大気圧の圧にて加熱し、独出物から咨削を除去することができる。

抽出物から溶剤を除去する場合、水不溶の多線ポリカルボン酸を主成分とし、灰分と硫黄を殆んど含まない固体生成物が得られる。 前述の物質を得るために使用することができる操作性示されている。 本発明の新規な殆んど灰分を含まない石炭を含まする。 これは、例えば、同じ物をかきませながら、約100°~約500℃、好ましくは約150°~約300℃の温度に加熱し、約10至11月~約大気圧の形式、好ましくは約100至1月~約大気圧の形式、約0.1~約10時間、好ましくは約1~約5時間行なり。加熱する個固体の破化を防止する目的で、

ン、ジオキサンを用いることができるが、組合わ せた密剤、例えば、アセトン、メチルエチルケト ンまたはシクロヘキサノンのようなケトンと、メ ようなアルコールとを含む混合溶剤、メチルエチ ルケトン,メチルイソプチルケトンまたはシクロ ヘキサノンのようなケトンと水を含む混合容剤、 アセトール、ジアセトンアルコール、4-ヒドロ キシ-2-プタノン、3-ヒドロキシ-2-プタ ノンまたは 4 - ヒドロキシー 2 - ペンタノンのよ りなケトン系アルコールと、テトラヒドロフルフ. リルアルコールまたは2-ヒドロキシメチルテト ヨヒドロピランのようなエーテルアルコールを含 む混合溶剤もまた使用することができる。事実、 とのような抽出処理では前記園形体中の炭素質の 物質を科解するが灰分を経解しないような任意の **磨削を使用するととができる。抽出条件は破密な** ものではなく、広い範囲にわたつて、例えば約20 ~約200 C、好ましくは約25°~約50 Cの温度、 約大気圧~約35.15 kg/wi(500 psig)(34 kPa)、

1 8

・不活性雰囲気、例えば電素雰囲気中で加熱を行な う。このように加熱する間、脱炭酸が起こるので、 従つて、中間脱水物を希望する脱灰分石炭に変え るのに十分な高さの温度を使用する必要がある。 分析値から得られた気体は殆んど二数化炭素と強 まである。殆んど酸素を含まないこの生成物は、 特許請求の範囲内にある新規の説灰分石炭である。

次に実施例につき本発明を説明する。

実施佣 1

この実施例において使用した原料のベルエイル (Belle Ayr) 炭は 10.154 BTU/1b (5.640 cal /9) の発熱量を有し、その分析値は乾燥状態の重量をで次のようであつた。炭素 72.17 多.水器 4.74 多. 選業 / 多.酸素 /3.85 多. 銀貨 0.56 もおよび灰分 7.71 多。朔口した / ガロン (3850 cc) ガラス容器に、かさまぜ強、温度計および加熱冷却用コイルを取付け、この中に水 320 cc および 70 多朔 酸水溶液 100 cc を導入した。内容物をかきまぜながら 80 でにした。 1.75 時間にわたつて徐々に粉末状の前記石炭 800 9 (乾燥状態で 648 9) を容

特別昭55-165995(4)

器に加えた。同じく 1.75 時間にわたつて水 302 ccおよび 70 分頭段水溶液 298 ccを含む混合液も 加えた。さらに 0.15 時間にわたつて水 18 cc と 70 多硝酸水溶液 17 cc を含む混合液を添加した。次 いで内容物を 80 ℃に 45 分間保持した。引続き 1.85 時間にわたつて水 320 cc および 70 多硝酸水 磨液 3/5 ccを含む混合液を添加した。次いで反応 器の内容物を80でに1時間保持した後、窒温ま で冷却し濾過した。得られた固形体をおってて、 90 重量ものメチルエチルケトンおよび 10 重量も の水を含む混合液2~で抽出した。温度 50 ℃に て加熱し抽出液から溶剤を除去した後、灰分含量 が男で健設含象が 0.3 浪貨もの間体 5/2.7 9 を回 収した。この生成物の発熱量は 8673 BTU/1b (4818 Cal/9)であつた。得られた不容性残渣は 殆んど灰分と不容性炭素から成り 88.2 g であつ た。次いで、このようにして舟た抽出物 2.49を 気体収集びんに連結したフラスコに入れ、静かに / 時間かけて大気圧にて窒温から 200 でまで加熱 した。全鉄 272 配の二級化炭素の気体発生は 75 で

. . . L

//

容器に、かきまぜ機、温度計および加熱冷却用コ イルを取付け、この中に水 320 cc および 70 s 硝 段水溶液 100 cc を導入した。内容物をかきませな がら 80 ℃にした。 1.75 時間にわたつて徐々に粉 末状の前記石炭 800 9 (乾燥状態で 791 9) を容 ・ 器に加えた。 同じく 1.75 時間にわたつ て水 280 co および 70 多硝酸 348 cc を含む混合液を加えた。 さらに 0.25 時間にわたつて水 40 cc および 70 名 硝酸水溶液 50 ccを含む混合液を添加した。次い で内容物を80で化1時間保持した。引続き2時 間かけて水 320 cc および 70 多硝酸水溶液 395 cc を含む混合液を低消した。反応器の内容物を80 でにノ時間保持した後、富温まで冷却し雄越した。 得られた固形体を87でにて、90 虚弦ものメチル エチルケトンおよび 10 異はるの水を含む混合液 2 eで抽出した。温度 50 C にて加熱し抽出液か ら溶剤を除去した後、灰分含量が岩で焼黄含量が 1.48 %の 同形体 359 2 を回収した。 この 生 战 物 の発熱量は 9920 BTU/1b (5511 cal/9) であ つた。得られた不啓性毀难は殆んど识分と不裕性

にて開始し、最終區度に到達するまで続いた。生成物 1.69 を回収した。殆んど灰分を含まず、発熱量が 11.430 BTU/1b (6350 cal/9) であつた。ここで得られた各発熱量を次に ASTM D - 240 の方法で得た。

前記結果は驚異的である。原料炭が 10.154 BTU/1b の発熱量を有する一方、酸化石炭から得られた拍出物が 8.673 BTU/1b の発熱量を有する ととは注目する必要がある。しかしながら、後者 を加熱し揮発物を除去した場合、石炭の発熱量は、 原料炭より高い値 11.430 BTU/1b に約 32 4 まで 増加した。さらに石炭は殆んど灰分と確費を含ま なかつた。

実施例 2

この実施例において使用した頃科のケンタッキー第9号石炭は 11.874 BTU/1b (6596 cal/9) の発熱後を有し、その分析値は 乾燥状態の流後 がで次の通りであつた。 炭素 68.69 名。水素 4.88 名。 鍛業 1.52 名。 夜雲 13.17 名, 硫貴 4.39 名および 灰分 10.9 名。 弱口した 1 ガロン (3850 cc) ガラス

12

炭菜から成り 500 9 であつた。 次いでとのようにして待た抽出物 3 9 を気体収集容器に連結したフタスコに入れ、静かに / 時間かけて大気圧にて電温から 200 でまで加熱した。 会社 233 配の二酸化炭素の気体発生は 75 でにて開始し、 最終温度に到達するまで続いた。 生成物 1.9 9 を回収した。 殆んど収分を含まず、 発熱量が 1205 6 3TU / 1b (6698 cal/9) であつた。

特許出 顧 人 ガルフ・リサーチ・エンド・デベ ロツブメント・コンパニー

代與人弁棋士 杉 村 驍 务